

ООО «Химзавод ЭПП»

ПАСПОРТ

Эмаль ЭП-5287

ТУ 2312-006-07529945-99

Партия 1411/10 Дата изготовления 10/2012 Вид тары 50 кг
Масса нетто 100 кг Количество единиц упаковок в партии 2150 кг
Гарантийный срок хранения эмали ЭП-5287 - 6 месяцев со дня изготовления при соблюдении условий хранения и применения.

РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ

Лабораторный № 1421/10 от 12/10 2012 г.

Наименование показателей	Норма	Результаты испытаний
1. Внешний вид эмали	Однородная масса без посторонних включений	<u>удовлет.</u>
2. Цвет покрытия: <u>серый</u>	Должен находиться в пределах допускаемых отклонений, установленных контрольными образцами цвета	<u>серый</u>
3. Адгезия пленки, баллы, не более	1	<u>1</u>
4. Условная вязкость по вискозиметру типа ВЗ-246 с диаметром сопла 4 мм. (или ВЗ-4) при температуре $(20 \pm 0,5)^{\circ}\text{C}$, с	40-100	<u>100</u>
5. Массовая доля нелетучих веществ, %	60-70	<u>62</u>
6. Время высыхания покрытия до степени 3 при температуре $(20 \pm 2)^{\circ}\text{C}$ и относительной влажности $(65 \pm 5)\%$, час., не более	24	<u>24</u>
7. Прочность пленки на изгиб, мм., не более	3	<u>3</u>
8. Степень перетира, мкм., не более	30	<u>20</u>
9. Жизнеспособность эмали при температуре $(20 \pm 2)^{\circ}\text{C}$ после добавления отвердителя, ч, не менее	7	<u>7</u>

Начальник лаборатории Зуев

Начальник производства

Свидетельство о приемке:

Партия № 1411/10 эмали ЭП-5287 соответствует ТУ 2312-006-07529945-99 и допускается к отгрузке потребителю.

2012 г.

